

製品仕様

| 製品名 | ネオジム磁石(N40UH)、C型、R9xr8x1(20°)(mm)、金メッキ、外径N内径S | | | | | |
|------|---|---------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 材質記号 | N40UH | | | | | |
| 形状 | C型 | | | | | |
| 製品寸法 | | | 寸法 | | 寸法公差 | |
| | 直径(外径) | D(OD) | - | mm | - | mm |
| | 内径 | ID | - | mm | - | mm |
| | 長さ | L | - | mm | - | mm |
| | 幅 | W | - | mm | - | mm |
| | 高さ | H | 1 | mm | ±0.05 | mm |
| | ねじ穴径 | M | - | mm | - | mm |
| | 外半径 | R | 9 | mm | ±0.1 | mm |
| | 内半径 | r | 8 | mm | ±0.1 | mm |
| | 中心角 | | 20 | ° | ±1 | ° |
| 磁化方向 | 外径N内径S | | | | | |
| 表面処理 | 金メッキ(NiCuNi+Au) | | | | | |
| 製品特性 | 表面磁束密度 | Bs | 2150 | G | 215 | mT |
| | 吸着力・吸引力 | F | 0.05 | kgf | 0.49 | N |
| | 使用上限温度 | TU | 190 | | | |
| | 使用下限温度 | TL | - | | | |
| | 重量 | W | 0.02 | g | | |
| 材質特性 | 残留磁束密度 | Br | 12.6-13.0 | kG | 1260-1300 | mT |
| | 保磁力 | Hcb | 11.7 | kOe | 930 | kA/m |
| | 固有保磁力 | Hcj | 25 | kOe | 1990 | kA/m |
| | 最大エネルギー積 | (BH)max | 38-41 | MGOe | 302-326 | kJ/m ³ |
| | Brの温度係数 | | -0.11 | %/ | | |
| | キュリー温度 | Tc | 340 | | | |
| | 密度 | | 7.6 | g/cm ³ | | |

| | |
|-----|--|
| その他 | |
|-----|--|

NeoMag ネオマグ株式会社
〒133-0051
東京都江戸川区北小岩6-4-4
NeoMagビル
TEL : 03-6806-9899
FAX : 03-6806-9918
<https://www.neomag.jp/>

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。