

# 製品仕様

製品名	フェライト磁石、角型、14x8x50(mm)、50mm方向					
材質記号	Y8T					
形状	角型					
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	-	mm	-	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	14	mm	±0.28	mm
	幅	W	8	mm	±0.16	mm
	高さ	H	50	mm	±1	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	-	mm	-	mm
	内半径	r	-	mm	-	mm
	中心角		-	°	-	°
磁化方向	50mm方向					
表面処理	メッキなし					
製品特性	表面磁束密度	Bs	1000	G	100	mT
	吸着力・吸引力	F	0.2	kgf	1.96	N
	使用上限温度	TU	250			
	使用下限温度	TL	-70			
	重量	W	28	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	2.0-2.35	kG	200-235	mT
	保磁力	Hcb	1.56-2.00	kOe	125-160	kA/m
	固有保磁力	Hcj	2.62-3.50	kOe	210-280	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	0.8-1.2	MGOe	6.5-9.5	kJ/m <sup>3</sup>
	Brの温度係数		-0.18	%/		
	キュリー温度	Tc	460			
	密度		5	g/cm <sup>3</sup>		
その他	等方性フェライト N・S刻印付 在庫限りで廃番となります		<b>NeoMag</b> ネオマグ株式会社 〒133-0051 東京都江戸川区北小岩6-4-4 NeoMagビル TEL : 03-6806-9899 FAX : 03-6806-9918 <a href="https://www.neomag.jp/">https://www.neomag.jp/</a>			

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。  
 本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。  
 本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。