

# 製品仕様

| 製品名  | ネオジム磁石(N35)、リング型、 6.5x 2x1.5(mm)、高さ方向 |         |           |                   |           |                   |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 材質記号 | N35                                   |         |           |                   |           |                   |
| 形状   | リング型                                  |         |           |                   |           |                   |
| 製品寸法 |                                       |         | 寸法        |                   | 寸法公差      |                   |
|      | 直径(外径)                                | D(OD)   | 6.5       | mm                | +0.2/-0   | mm                |
|      | 内径                                    | ID      | 2         | mm                | ±0.1      | mm                |
|      | 長さ                                    | L       | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 幅                                     | W       | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 高さ                                    | H       | 1.5       | mm                | ±0.05     | mm                |
|      | ねじ穴径                                  | M       | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 外半径                                   | R       | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 内半径                                   | r       | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 中心角                                   |         | -         | °                 | -         | °                 |
| 磁化方向 | 高さ方向                                  |         |           |                   |           |                   |
| 表面処理 | Niメッキ(NiCuNi)                         |         |           |                   |           |                   |
| 製品特性 | 表面磁束密度                                | Bs      | 2600      | G                 | 260       | mT                |
|      | 吸着力・吸引力                               | F       | 0.56      | kgf               | 5.49      | N                 |
|      | 使用上限温度                                | TU      | 85        |                   |           |                   |
|      | 使用下限温度                                | TL      | -         |                   |           |                   |
|      | 重量                                    | W       | 0.34      | g                 |           |                   |
| 材質特性 | 残留磁束密度                                | Br      | 11.7-12.3 | kG                | 1170-1230 | mT                |
|      | 保磁力                                   | Hcb     | 10.9      | kOe               | 870       | kA/m              |
|      | 固有保磁力                                 | Hcj     | 12        | kOe               | 955       | kA/m              |
|      | 最大エネルギー積                              | (BH)max | 33-36     | MGOe              | 262-287   | kJ/m <sup>3</sup> |
|      | Brの温度係数                               |         | -0.12     | %/                |           |                   |
|      | キュリー温度                                | Tc      | 330       |                   |           |                   |
|      | 密度                                    |         | 7.5       | g/cm <sup>3</sup> |           |                   |

|     |  |
|-----|--|
| その他 |  |
|-----|--|

**NeoMag** ネオマグ株式会社  
〒133-0051  
東京都江戸川区北小岩6-4-4  
NeoMagビル  
TEL : 03-6806-9899  
FAX : 03-6806-9918  
<https://www.neomag.jp/>

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。  
本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。  
本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。