

製品仕様

製品名	サマコバ磁石(SS28H)、C型、R15.5xr10x19(45°)(mm)、外径N内径S					
材質記号	SS28H					
形状	C型					
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	-	mm	-	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	-	mm	-	mm
	幅	W	-	mm	-	mm
	高さ	H	19	mm	±0.1	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	15.5	mm	±0.1	mm
	内半径	r	10	mm	±0.1	mm
	中心角		45	°	±1°	°
磁化方向	外径N内径S					
表面処理	メッキなし					
製品特性	表面磁束密度	Bs	3220	G	322	mT
	吸着力・吸引力	F	2.31	kgf	22.65	N
	使用上限温度	TU	350			
	使用下限温度	TL	-			
	重量	W	8.89	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	10.3-10.8	kG	1030-1080	mT
	保磁力	Hcb	9.5-10.2	kOe	756-812	kA/m
	固有保磁力	Hcj	25	kOe	1990	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	26-28	MGOe	207-220	kJ/m ³
	Brの温度係数		-0.03	%/		
	キュリー温度	Tc	850			
	密度		8.5	g/cm ³		

その他	WEB掲載図は参考図の為、実際の形状とは異なります。ご検討の際は、各表記寸法をよくご確認ください。
-----	---

NeoMag ネオマグ株式会社
〒133-0051
東京都江戸川区北小岩6-4-4
NeoMagビル
TEL : 03-6806-9899
FAX : 03-6806-9918
<https://www.neomag.jp/>

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。