

# 製品仕様

製品名	サマコバ磁石(SC22)、角型、32x24x4(mm)、4mm方向					
材質記号	SC22					
形状	角型					
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	-	mm	-	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	32	mm	±0.1	mm
	幅	W	24	mm	±0.1	mm
	高さ	H	4	mm	±0.05	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	-	mm	-	mm
	内半径	r	-	mm	-	mm
	中心角		-	°	-	°
磁化方向	4mm方向					
表面処理	メッキなし					
製品特性	表面磁束密度	Bs	1190	G	119	mT
	吸着力・吸引力	F	3.29	kgf	32.26	N
	使用上限温度	TU	220			
	使用下限温度	TL	-			
	重量	W	26.11	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	9.2-9.6	kG	920-960	mT
	保磁力	Hcb	8.9-9.5	kOe	710-756	kA/m
	固有保磁力	Hcj	15	kOe	1194	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	20-23	MGOe	160-183	kJ/m <sup>3</sup>
	Brの温度係数		-0.05	%/		
	キュリー温度	Tc	750			
	密度		8.3	g/cm <sup>3</sup>		
その他	N極マーキング付き		<b>NeoMag</b> ネオマグ株式会社 〒133-0051 東京都江戸川区北小岩6-4-4 NeoMagビル TEL : 03-6806-9899 FAX : 03-6806-9918 <a href="https://www.neomag.jp/">https://www.neomag.jp/</a>			

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。  
 本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。  
 本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。